

GrabiQ Zincir - Grade 10 (400)



Isıl işlem

Su verilmiş ve tavlama yapılmış.

Not: Grade 10 (400) zincirler maksimum 400°C sıcaklıkta kullanılır.

Yüzey işlem

Mavi boyalı

İşaretleme

8+

Art.No.	Model	WLL (ton*)	D (mm)	L (mm)	E (mm)	Ağırlık (kg)	MPF (kN)	Kopma kuvveti (kN)
2903 66 06	KLA 6-10 (400)	1.5	6.6	18	8.9	1.0	37	60
2903 66 08	KLA 8-10 (400)	2.5	8.8	24	11.2	1.7	62.5	100
2903 66 10	KLA 10-10 (400)	4	11.0	30	14.4	2.6	100	160
2903 66 13	KLA 13-10 (400)	6.7	14.3	39	19.2	4.5	162	260
2903 66 16	KLA 16-10 (400)	10	17.3	48	23.0	6.7	250	402